

Technisches Merkblatt Burtex Holzschutz-Gel

Produktbeschreibung:

Wetterfeste gelartige, tropffreie Holzlasur für Hölzer im Außenbereich, die dem Holz ein dekoratives Aussehen verleiht und es gleichzeitig imprägniert. Schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Burtex Holzschutz-Gel enthält ungesättigte Pflanzenöle. Diese Öle härten durch Oxidation mit Luftsauerstoff aus, fixieren die Farbpigmente und ergeben einen wasserabweisenden Schutz für das Holz. Mit Burtex Holzschutz-Gel behandelten Oberflächen bleiben diffusionsoffen, so dass Feuchtigkeit aus dem Holz austreten kann. Durch die Pigmentierung bietet Burtex Holzschutz-Gel Schutz vor UV-Strahlung. Das Material ist schnelltrocknend, nicht brennbar und - auch für den Laien - sehr leicht zu verarbeiten. Das Gel ist verarbeitungsfertig eingestellt, leicht und geschmeidig zu verarbeiten und kann mit der Rolle oder einem Pinsel aufgetragen werden.

- Umweltzeichen „Blauer Engel“
- Gel (tropffrei)
- leichte Verarbeitung
- tiefenwirksam
- wetterbeständig
- atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend
- UV-Schutz
- seidenmatt
- geruchsarm

Farbtöne

eiche-hell kiefer nussbaum palisander teak

Verarbeitungshinweise

Flüssigkeiten auf der Geloberfläche kann problemlos eingerührt werden. Die Qualität des Gels wird dadurch nicht beeinflusst.

Nicht unter 5°C streichen. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 15-25°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40-80%. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, Frost oder bei Regen streichen. Die Flächen auch ca. 1-2 Tage nach dem Auftrag vor Regen oder direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Bei mehreren Gebinden auf Chargengleichheit achten (siehe Stempel).

Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge oder Holzart möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Wir empfehlen vor der Verwendung einen Probeanstrich auf dem Original-Holz an einer unauffälliger Stelle durchzuführen, um die farbliche Wirkung des Farbtons und das Trocknungsverhalten beurteilen zu können.

Untergrund

Der Untergrund muss staubfrei, trocken, fettfrei, wachsfrei und tragfähig sein. Harzreiche Hölzer gegebenenfalls mit Verdünnung abwischen und die Harzstellen auskratzen. Das zu behandelnde Holz sollte eine Holzfeuchte <18% haben.

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir die Holzoberfläche mit Körnung 80 - 150 in Faserrichtung anzuschleifen.

Abblätternde Altanstriche müssen komplett entfernen. Angegrautes Holz ggf. bis auf die tragende Holzschicht abschleifen.

Bei vorbehandeltem Holz und Renovierungsanstrichen bitte überprüfen, ob das Material auf dem Altanstrich haftet. Das Gel muss in die Holzstruktur eindringen können.

Anstrichaufbau

Das Gel sparsam, ideal von allen Seiten, auf das Holz streichen oder rollen. Es sollten mindestens zwei Anstriche jeweils mit Zwischentrocknung durchgeführt werden. Bei einem mehrmaligen dünnen Anstrich kann das Gel besser in das Holz eindringen. Die Wartezeit zwischen zwei Anstrichen sollte je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Holzbeschaffenheit bei 6-12h liegen. Ein zu dicker Anstrich kann die Trocknung deutlich verzögern.

Bei stark saugfähigen Werkstücken wird ein gleichmäßiges Farbbild manchmal erst nach dem zweiten Anstrich erhalten.

Kopf- oder Hirnholz, d, h, die Schnittkante senkrecht zur Faserung, sollte häufiger gestrichen werden, da das Gel hier durch Kapillarkräfte tiefer in das Holz eingezogen wird.

Trocknungszeit/Wartezeiten

Staubtrocken bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit ca. 3-4 Stunden.

Durchgetrocknet innerhalb 48 Stunden.

Verbrauch

Für einen Einmalanstrich reicht 1 Liter Holzschutz-Gel für 8 – 10 qm. Die benötigte Menge variiert je nach Holzart oder der Oberflächenbeschaffenheit. Sägeraue Hölzer können schnell 20-40% mehr Gel pro Flächeneinheit erfordern.

Reinigung der Werkzeuge

Die Pinsel, Bürsten oder Rollen unmittelbar nach der Verwendung mehrmals mit viel Wasser und eventuell etwas Spülmittel oder Seife abwaschen.

Lagerung/Transport

Kühl aber frostfrei, trocken und bodennah lagern. Die Gebinde stets geschlossen lagern. Angebrochene Gebinde innerhalb eines Jahres aufbrauchen. Die Gebinde aufrecht transportieren und gegen umfallen sichern.

Inhaltsstoffe:

Native ungesättigte Pflanzenöle, modifiziertes Alkydharz, anorganische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Natriumpyrithion).

Dieses Produkt enthält 8 g/l VOC. EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/f):130g/l.

GISCODE: HSW 10

Besondere Hinweise:

Spritznebel nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder Haut gründlich mit Wasser abspülen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Das Einbringen des Produkts in die Kanalisation ist nicht gestattet. Für die ordnungsgemäße Entsorgung halten Sie sich bitte an staatliche, lokale oder nationale Regelungen.

Abfallschlüssel-Nr.: 55512,

EAK-Schlüssel: 080112

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Behandlung verunreinigter Verpackungen Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

In diesem Merkblatt können nicht alle auftreten Probleme erfasst werden. Daher kann keine Haftung hieraus abgeleitet werden. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, unter Berücksichtigung von Produkteignung und Untergrundbeschaffenheit fachmännisch zu beurteilen.